

**개요**

- HHIS-808은 중성경화형의 1액형 제품으로 작업성과 경제성을 겸비한 중 모듈러스의 실란트로 대부분의 건축자재, 유리, 창호, 조인트, 건설장비의 조인트 부분 등에 프라이머 처리 없이 우수한 접착력을 발휘하는 다목적 실리콘 실란트입니다.

**특징**

- 중성 경화형으로 자극적인 냄새가 없는 비초산형 실리콘 실란트입니다.
- 1액형으로 사용하기에 편리하고 작업성이 뛰어납니다.
- 프라이머 없이도 각종 재질(콘크리트, 유리, 금속, 플라스틱, 알루미늄 등)에 우수한 접착력을 발휘합니다.
- 각종 도어, 유리 창틀, 글레이징, 조인트 등에 다목적, 다용도로 씬링이 가능합니다.
- 40°C에서 -100°C까지 사용온도 범위에서 우수한 탄성을 유지합니다.

**제품물성** [관련규격:KSF-4910 (F20HM)]

항목	결과	항목	결과
경화형태	중성 경화형	신 율	ASTM D 412 300~400%
형 상	페이스트 상	움직임허용치	ASTM C 419 ±20%
표면경화	15분 이내(25°C/50°C RH)	탄성복원력	60% 이상
가사시간	7~14일	줄눈나비의 신장율	160%
비 중	1.40±0.05	인장응력	23°C/-20°C:0.4Nmm <sup>2</sup> 이상 0.6N mm <sup>2</sup> 이상
경 도	ASTM D 2240 Shore:25~30	접 착 성	23°C 이상 없음.
인장강도	ASTM D 412 10~15kg/cm <sup>2</sup>	인공광 노출 후의 접착성	이상 없음.

**주 용도**

- 일반 샷시의 글레이징 및 알루미늄, 목재 등의 창틀 글레이징, 건설장비의 조인트부분 등
- 유리, 금속, 타일 등의 글레이징 및 씬링 등 다용도.

**제품색상**

- Yellow, Bage Yellow, Orange, Dark Gray
- 기본 색은 4가지이며 타 색상이 필요할 시에는 주문 전에 확인하여야 하며 수량은 2천개 이상이어야 합니다.

**사용상의 주의사항**

- 제품 사용 전에 노즐을 적당히 자른 후 사용 하십시오.
- 피착물의 표면을 깨끗이 청소하고 오염된 물질이나 오일 등을 제거하여 주십시오.
- 시공 후에는 실리콘 헤라나 타 기구를 사용하여 표면을 매끄럽게 처리하십시오.
- 사용 전에 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.

**포장단위**

- 각색 270ml\* 25EA/Box



- 본 제품은 현대건설기계(주)의 주문에 의해 각종 건설장비용으로 사용되는 제품으로 타 용도로의 사용을 제한합니다.
- 자세한 제품에 대한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참조하십시오.
- 상담전화: 010-4476-2259 김홍렬 부장